

REFLECON® Tarnish 30 RT30 揮發型掃描噴霧



30
1L | 5L

產品特色

- 自動揮發無殘留，無須後續清潔減少氣味
- 乾燥時間：10~20秒
- 揮發時間：5~15分鐘
- 噴灑距離：10~20 cm
- 層厚：5~20 μ m
- 噴塗時不易造成灰塵殘留，可保護掃描設備風扇塗層上的標記點具有非常好的附著力與可移除性

 **≈ 5-15 分鐘**

影響揮發時間的因素

1. 溫度與環境：
掃描噴霧/對象/環境的高溫，將導致揮發時間縮短；低溫度則反之。（建議不要超過30°C）
2. 表面結構：
光滑的表面會縮短揮發時間，不平整表面則會拉長揮發時間。
3. 掃描噴霧層厚：
塗上越厚的掃描噴霧，揮發時間越長。

注意事項

- * 最低保存期限：在保存溫度(5-45°C)下3年
- * 使用前請清潔表面並保持乾燥，如物件被汙染，則表面可能有掃描噴霧的殘留物
- * 揮發型掃描噴霧的物理狀態在溫度低於5°C時會發生變化，一旦溫度再次升高至5°C以上，就會恢復正常
- * 材料兼容性因產品而異，使用請先進行測試
- * 保留技術變更

